

EPS Ball

全球重量表

直径 mm	重量 (g)	直径 mm	重量 (g)	直径 mm	重量 (kg)
15	0.02 g	125	12.3 g	550	1.05 kg
20	0.05	135	15.5	600	1.36
25	0.1	150	21.2	650	1.73
30	0.17	165	28.2	700	2.16
35	0.27	180	36.6	750	2.65
40	0.4	200	50.3	800	3.22
45	0.57	210	58.2	900	4.58
50	0.79	225	71.6	1,000	6.28
55	1.05	240	86.8	1,050	7.27
60	1.36	250	98.2	1,200	10.9
70	2.2	270	124	1,350	15.5
75	2.6	300	170	1,500	21.2
80	3.2	330	226	1,800	36.6
90	4.6	350	269	2,000	50.3
100	6.3	400	402	2,100	58.2
105	7.3	450	573	2,400	86.9
110	8.4	500	785	2,700	123.7
120	10.9			3,000	169.6

上表は、素材が普通品（4A品）〔85倍、12kg/m³〕の場合の計算値です。

素材が60倍（3A品）の場合は約1.7倍、

素材が50倍（2A品）の場合は約2.08倍になります。

半球の重量は、0.5倍です。